



SCHILDWACHT ONGEDIERTEBESTRIJDERS

Tel +31 (0)23 - 540 01 97 Fax +31 (0)23 - 540 43 89
van loghemstraat 2 hs. 2033 XP Haarlem The Netherlands

Embapol

Houtwormdood

Kleurloos



Hoetmer B.V.

Embapol Houtwormdood

Milieubewust kleurloos houtverduurzamingsmiddel op basis van organische oplosmiddelen ter voorkoming en bestrijding van houtworm en andere houtaantastende insecten. Mag ook worden toegepast op hout dat voor export bestemd is.

Toelatingsnummer: 11625 N

Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van hout dat door insecten is aangetast en als preventief houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting door insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt voor of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming.

Gebruiksaanwijzing: Embapol Houtwormdood verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraanbasting.

a. Curatieve toepassing: Vernissen, lakken, verven of waslagen volledig verwijderen. Al het andere te behandelen hout van stof, vuil en boormeel ontdoen. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand.

Verbruik: Op het te behandelen hout tenminste 200 gram per m² (dit is ca. 250 ml) van het middel aanbrengen met behulp van een kwast of door middel van lage druk met grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan een bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.

Opmerking: Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen. Embapol Houtwormdood wordt gebruiksklaar geleverd en mag niet worden verdund



SCHILDWACHT ONGEDIERTEBESTRIJDERS

Tel +31 (0)23 - 540 01 97 Fax +31 (0)23 - 540 43 89
van loghemstraat 2 hs. 2033 XP Haarlem The Netherlands

b. Preventieve toepassing: Voorkomt aantasting van hout door insecten zoals houtworm, huisboktor en spinhoutkever (Lyctus).

Om een goede penetratie te verkrijgen dient het vochtgehalte van het hout lager te zijn dan 18 %.

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. indien dergelijke behandelingen na het verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden.

Embasol Houtwormdood kleurt het hout niet, is na droging reukloos en tast geen metaal of glas aan. De brandbaarheid van het hout wordt na droging niet verhoogd.

Verbruik: Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram middel per m² hout (dit is ca. 1 liter per 8 m²) worden aangebracht. Het middel dient bij voorkeur te worden toegepast door middel van dompelen, drenken, of de vacuüm methode.

De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:

dompelen: tenminste 20 liter per m³ hout.

drenken en vacuüm methode: 30 - 40 liter per m³ hout.

vacuüm- en drukmethode: 40 - 75 liter per m³ hout..

De opname is afhankelijk van de zuiging van het hout, de houtsoort en het houtoppervlak (ruw bezaagd, geschaafd of geschuurd). Spatten op metaal, beton of kunststof direct verwijderen; bijvoorbeeld met wat terpentijn of kwastenreiniger. Blikken na gebruik goed sluiten.

Het product niet bij open vuur verwerken, damp niet inademen, niet blootstellen aan vuurhitte.

Aard van het preparaat:	Vloeistof
Werkzame stof:	Permethrin
Gehalte:	2 gram/liter
Vlampunt:	> 61 C

Droogtijd: Bij dompelen, drenken, kwasten en spuiten is na 24 uur het oppervlak droog. Bij de vacuüm methode is het houtoppervlak droog na beëindiging van het vacuümproces. Afhankelijk van de houtsoort, de houtdimensies en de opname van het verduurzamingmiddel, duurt het maximaal 8 weken voordat het oplosmiddel volledig is uitgedampt.

Nabehandeling: Met verven of lakken, die kunnen worden verdund met terpentijn:

a. na het dompelen, strijken of bespuiten: niet eerder dan na 1 week.

b. na drenken of vacuüm methode: niet eerder dan na 2 weken.

Met verven en lakken, die kunnen worden verdund met water, moeten de onder a. en b. genoemde droogtijden minimaal verdubbeld worden.

Reinigen gereedschappen: Met terpentijn, testbenzine of kwastenreiniger

Waarschuwing: Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlakte water.

Bij spuiten geschikte ademhalingsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen: Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Tijdens de toepassing en voordat een behandelde ruimte weer in gebruik wordt genomen grondig ventileren. Daarna nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven

Opslag: Slechts bewaren in goed gesloten originele verpakkingen, gescheiden van levens- en genotmiddelen. Bij opslag en verwerking van onze producten de wettelijke bepalingen betreffende water-, bodem- en luchtverontreiniging in acht nemen. Ongebruikte resten en residuen door hiervoor erkende instanties laten vernietigen of opslaan. Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.

Hoetmer B.V.
postbus 1
3300 AA Dordrecht
telefoon: 078 - 6350720



E.E.S. & Schildwacht -
Ongediertebestrijders VOF
van Loghemstraat 2 huis
NL - 2033 XP Haarlem
info@bedrijfshygiene.nl

Tel: +31 (0) 23 - 5 400 197
Fax: +31 (0) 23 - 5 404 389
www.Bedrijfshygiene.nl
www.Ongediertebestrijders.eu
www.AllesVoorUwToilet.nl

KvK Amsterdam 34089008
BTW NL 811 803 600 B01
ABN-Amro 50 49 54 725
Postbank 89 41 978
leveringsvoorwaarden op aanvraag